

Laminirani Fleksibilni PVC+PE baner za solventnu ink-jet štampu



JetFlex JBL-5344G - Backlit

Tehnički podaci

Opis	Laminirani PVC+PE baner, specifične težine 440 ± 20 g/m ²	
Tkanje	300Dx500D, gustina 18x12 niti po inču	
Detalji	Kompatibilan sa mnogim tipovima solventnih i eko-solventnih boja za digitalnu inkjet štampu velikog formata. Takođe, može se koristiti i u sito štampi. Sjajna površinska obrada omogućava izuzetnu živost odštampanih boja. Predviđen za kratkoročne i srednjoročne banere velikog formata koji se prosvetljavaju. Može se koristiti u prosvetljenim bilbordima (pizama), svetlećim kutijama, prosvetljenim autobuskim stajalištima itd. Izuzetno lako se vari i toploptom i VF varilicom.	
Temperatura primene	- 20°C \geq +70°C (na temperaturama nižim od 5°C, ukoliko dođe do velikih deformacija banera, može doći do stvaranja pukotina na površini, te treba izbegavati aplikaciju na navedenim temperaturama. Ovo ograničenje je tehnološke prirode i važi za svaki laminirani baner nezavisno od proizvođača)	
Očekivana trajnost u centralnoevropskim klimatskim uslovima	Spolja	6 meseci (neodštampan)
	Unutra	neograničena
Fizičke karakteristike	Debljina PVC banera	0,35 \pm 0,05 mm
	Sila istezanja (uzduž/popreko)	700/550 N/5cm
	Izduženje pri pucanju (uzduž/popreko)	15/20 %
	Sila cepanja (uzduž/popreko)	25/25 N/5cm
Dimenzije rolni	3,20 x 50 m	

Sve informacije i preporuke potiču iz ispitivanja i iskustava od strane proizvođača

TIPIČNA PRIMENA:

Kratkoročna indoor / outdoor primena – baneri velikog formata

Radi postizanja najboljeg mogućeg kvaliteta štampe, molimo Vas da proverite da li su odabrani odgovarajući ICC profil i podešavanja printera. Asistenciju prilikom podešavanja printera i odgovarajućih ICC profila možete zatražiti od Vašeg lokalnog distributera.

ROK TRAJANJA NA SKLADIŠTU

1 godina ukoliko je proizvod uskladišten u ORIGINALNOM pakovanju na temperaturi od 15 do 25°C i relativnoj vlažnosti vazduha 50 % ± 3 %

TRAJNOST

Trajnost neodštampalog banera u spoljnim uslovima je 6 meseci (odnosi se na Srednjoevropske klimatske uslove pri vertikalnom izlaganju).

Laminacija odštampalog materijala odgovarajućom tečnim laminatom odlaže eventualno izbleđivanje boja do koga može doći tokom vremena.

Ovo izbleđivanje boja zavisi od kvaliteta inkjet boja koje se upotrebljavaju, pozicije odštampalog materijala, ugla izlaganja sunčevoj svetlosti, atmosferskim uslovima, kao i geografske pozicije na Zemlji.

PREPORUKE:

Obavezno isprobajte uzorak JetFlex JBL-5344G banera pre komercijalne upotrebe!

◉ USLOVI ZA ŠTAMPANJE:

Klimatizovna štamparija, temperatura oko 23°C i 50 % R.V.V.

◉ PERIOD SUŠENJA PRE APLIKACIJE

Molimo Vas da osigurate da je štampa POTPUNO SUVA. Odštampani materijal treba ostaviti da se osuši minimum 48 sati pre laminacije ili transporta.

Ukoliko će odštampani materijal biti izložen korozivnim tečnostima, dimu, isparenjima, jako zagađenom okruženju, ili, ukoliko treba povećati otpornost na grebanje i savijanje, preporučujemo Vam laminiranje odštampalog materijala odgovarajućim tečnim laminatom

◉ USLOVI TRANSPORTA

Radi jednostavnog i efikasnog transporta, PVC baneri se mogu, nakon štampanja i sušenja, urolati tako da **štampa bude sa spoljne strane**, uz minimalni prečnik takve rolne od 15 cm (preporuka – labavo urolati na jezgro (hilznu) od 6 inča).

Kada odštampani materijal nije zaštićen laminatom, mora se obezbediti da štampa bude **potpuno suva** pre urolavanja. Da bi izbegli izlaganje odštampalog materijala agresivnim tečnostima, spakujte materijal u plastičnu vreću. Tokom transporta ili skladištenja izbegavajte izlaganje odštampalog materijala ekstremnim varijacijama temperature i vlažnosti vazduha.

VAŽNA NAPOMENA:

Svi JetFlex proizvodi podležu pažljivoj kontroli kvaliteta tokom procesa proizvodnje i garantovanog su kvaliteta za komercijalnu primenu, bez proizvodnih grešaka.

*Sve objavljene informacije koje se tiču JetVision proizvoda zasnovane su na istraživanjima za koja proizvođač veruje da su pouzdane, iako takve informacije **NE SADRŽE GARANCIJU**.*

*Zbog različitosti primene JetVision proizvoda i kontinuiranog razvoja novih primena, kupac treba pažljivo da razmotri prikladnost i performanse proizvoda za svaku pojedinačnu svrhu, i treba da proceni sve rizike takve primene. **Prodavac ne snosi odgovornost za štete nastale neodgovarajućom primenom ili posledicama iste.***

Svi navedeni podaci su podložni promeni bez prethodne najave.